啓盟工業股份有限公司
CHI MENG INDUSTRY CO.,LTD.

導電發泡, LCX 系列產品物性表
Conductive Foam, LCX SERIES PHYSICAL PROPERTIES

項目 Items / 品名 Articles	硬度 Hardness *ASTM D2240*		延伸率 Elongation Ratio *ASTM D412*	抗張強度 Tensile Strength *ASTM D412*	撕裂強度 Tear Strength *ASTM D624*	25%壓縮應力 Compression Strength 25% *ASTM D1056*	25%壓縮變型 Compression Set 25% *ASTM D1056*	密度 Density *ASTM D3575*	表面阻抗 Surface Resistivity *ASTM D257*	規格 Standard Size	備註 Note	
	SHORE C	SHORE 00	(%) ↑	(kPa) ↑	(kN/m) ↑	(kPa) ↑	(%) ↓	(kg/m^3)	Ω	(mm)		
LCX-200#2	24±4	40~60	49	320	1.4	70	8.0	50±5	10^4~10^6	1000*2000*80		
LCX-150	45±5	60~80	44	410	1.8	110	11.2	60±5	10^4~10^6	1000*1000*75		

2018.7.4

本表所提供之數值皆為代表值，並非保證值。

All given data should be considered as a guide, but can not be regarded as an engagement from our side.

www.chimeng.com.tw
sales@chimeng.com.tw